BULL BETON SCHUIMBETON

Bull Schuimbeton B.V.
De Haar 6, 3925 MS Scherpenzeel
033 – 207 40 16
info@bullschuimbeton.nl
www.bullschuimbeton.nl

Productinformatie type 500

Technische gegevens:	Bindmiddel	Cem III/A 42.5 Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrij proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®
Product eigenschappen:	Volumieke massa	500 kg/m3
	Druksterkte (28 dagen)	1 N/mm2*
	Buigsterkte (28 dagen)	0.15 N/mm2*
	Warmtegeleiding	0.1 W/MK*
Waarschuwing:	***H315*** veroorzaakt huidirritatie	
	H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken	
	H318 veroorzaakt ernstig oogletsel	
Veiligheidsaanbevelingen:	***P102*** buiten bereik van kinderen bewaren	
	P262 aanraking met huid en ogen vermijden	
	P280 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding	
	P302 + P352 bij contact huid, afspoelen met water (en zeep)	
	P305 + P315 bij aanraking met de ogen voorzichtig met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen	

* Betreft indicatieve waarden
** De basismortel wordt door ons betrokken bij (door bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

ISO 9001 & VCA* GECERTIFICEERD