

Productinformatie type 600

Technische gegevens:	Bindmiddel	Cem III/A 42.5
		Cem I 42.5
	Vulstof	Vliegas, kalksteenmeel
	Toeslagmateriaal	Zand 0-2
	Hulpstof	chloridevrij proteïne (schuimmiddel)
	Productcertificaat**	NL BSB®
Product eigenschappen:	Volumieke massa	600 kg/m ³
	Druksterkte (28 dagen)	2 N/mm ² *
	Buigsterkte (28 dagen)	0.35 N/mm ² *
	Warmtegeleiding	0.12 W/MK*
Waarschuwing:	H315 veroorzaakt huidirritatie	
	H317 kan een allergische huidreactie veroorzaken	
	H318 veroorzaakt ernstig oogletsel	
Veiligheidsaanbevelingen:	P102 buiten bereik van kinderen bewaren	
	P262 aanraking met huid en ogen vermijden	
	P280 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding	
	P302 + P352 bij contact huid, afspoelen met water (en zeep)	
	P305 + P315 bij aanraking met de ogen voorzichtig met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen	

* Betreft indicatieve waarden

** De basismortel wordt door ons betrokken bij (door bij de SBK) gecertificeerde bedrijven.

ISO 9001 & VCA* GECERTIFICEERD